

• HH-2018 润湿分散剂

独特的双亲成分使得对各种界面有极强的润湿力，它可强烈地吸附在颜料和填料表面，从而表现出优越的颜料润湿与分散性。

• 产品信息

化学组成

亲水羧基链段和多电子疏水成分组成的阴离子 AB 双亲嵌段聚合物。

典型物化数据：

外观：淡黄色液体

有效含量：≥70%

溶剂：溶于水与一般有机溶剂

粘度：约 600~1000 mpa.s (25℃)

比重：约 1.00 (25℃)

离子型：阴离子型

*、此数据页给出的数据只是典型数值，并非产品的技术指标。

• 应用信息

推荐应用

可用于几乎所有类型的水性涂料或色浆中。具有优异的颜料润湿与稳定性能，是做高固含，低粘度的水性通用无树脂色浆理想助剂。

• 推荐用量

氧化铁 5~10%

氧化铝 5~10

二氧化钛 5~7%

二氧化硅 10~30%

有机颜料 15~25%

*、上述数据为配方占比用量（颜料量%），最佳用量需通过一系列试验确定。

• 加入方法和加工指导

为了获得最佳性能，应先将助剂加入研磨料中，再加入颜料。先将研磨料的树脂和溶剂

组份预混合，然后在不断搅拌下缓缓加入助剂。在助剂未混合均匀前不可加入颜料。

本文提供的信息基于我们目前的知识和经验。这些信息仅描述了我们产品的特性，但不暗示任何法律意义上的特性保证。我们建议在使用前测试我们的产品是否适合您的预期用途。对于本文提及的任何产品以及列出的数据或信息，我们不提供任何明示或暗示的保证，包括适销性或特定用途适用性的保证，也不保证此类产品、数据或信息的使用不会侵犯第三方的知识产权。我们保留根据技术进步或进一步发展进行任何更改的权利。此版本取代所有以前的版本。

广州厚洹化学助剂有限公司

公司座机：020-82020897

紧急联系：+86 135 7011 0115

办公地址：广州市增城区宁西街香山大道 8 号 1 栋 702 房

工厂地址：广东省韶关市翁源县万洋产业园 C04-01 地块-30 栋

企业邮箱：hh@gdhhx.com

中文网址：www.gzhouhuan.com（水性分散剂.com）

英文网址：www.gdhhx.com