

• HH-2027 水性分散剂

对无机颜填料分散研磨效率高，光泽好，耐水性优，起泡性低，防沉降效果好，添加量少，可获得粘度低的高浓度浆料。

用于氧化铁系列、氧化铝、氧化铈、二氧化钛等未列出的无机粉体系列物料，同时也可以专用于消光粉的分散。

• 产品信息

化学组成：

为聚氧乙烯-苯乙烯聚合物类分散剂。

典型物化数据：

外观：无色至淡黄色液体

P H 值：7~8

有效含量：50%

密度：1.1±0.05 g/cm³

离子性：阴离子

溶解性：易溶于水

*、此数据页给出的数据只是典型数值，并非产品的技术指标。

• 应用信息

特性和优点：

由于溶剂化链的增长，使得分散剂本身对水性体系各种树脂相容性更加好，对水漆体系稳定性更佳。分散有机颜料色浓度好。对流动差的缎光白复合颜料发挥优越的分散效果。

推荐应用：

应用于涂料、油墨、工业漆等应用领域。

• 推荐用量

推荐添加按照配方量的：0.4%~3%

*、上述数据为配方占比用量，最佳用量需通过一系列试验确定。

• 加入方法和加工指导

为了获得最佳性能，应先将助剂加入研磨料中，再加入颜料。先将研磨料的树脂和溶剂组份预混合，然后在不断搅拌下缓缓加入助剂。在助剂未混合均匀前不可加入颜料。

• 包装规格

1*20kg、1*200kg、1000kg，塑料桶包装，可按照客户要求选定规格。

• 存储&运输

按照非危险品运输，置于阴凉干燥处存放，避免冷冻。

• 保质期

自生产之日起密闭环境下，未开封产品有效期为自生产之日 24 个月。

本文提供的信息基于我们目前的知识和经验。这些信息仅描述了我们产品的特性，但不暗示任何法律意义上的特性保证。我们建议在使用前测试我们的产品是否适合您的预期用途。对于本文提及的任何产品以及列出的数据或信息，我们不提供任何明示或暗示的保证，包括适销性或特定用途适用性的保证，也不保证此类产品、数据或信息的使用不会侵犯第三方的知识产权。我们保留根据技术进步或进一步发展进行任何更改的权利。此版本取代所有以前的版本。

广州厚洹化学助剂有限公司

公司座机：020-82020897

紧急联系：+86 135 7011 0115

办公地址：广州市增城区宁西街香山大道 8 号 1 栋 702 房

工厂地址：广东省韶关市翁源县万洋产业园 C04-01 地块-30 栋

企业邮箱：hh@gdhhx.com

中文网址：www.gzhouhuan.com（水性分散剂.com）

英文网址：www.gdhhx.com