

• HH-2062W 水性分散剂

主要用于无树脂有机颜料水性色浆、涂料色浆、皮革色浆、无机粉体浆料湿法研磨，适用于有机和无机颜料，用量少研磨时间短，高光泽，适用范围广，稳定性佳。也可以用于纳米色浆以及其它无机粉体的研磨，可显著降低研磨料粘度。增加润湿、稳定性。不含有 VOC 及 APEO。

• 产品信息

化学组成：

大分子量阴离子共聚物。

典型物化数据：

外观：浅色透明液体

密度：约 0.985g/cm³

有效含量：45%

酸值：19.5 mgKOH/g

溶剂：去离子水

*、此数据页给出的数据只是典型数值，并非产品的技术指标。

• 应用信息

特性和优点：

- 1、改善润湿性能，降低研磨料的研磨时间及粘度。
- 2、可增加色浆的光泽、显色性能高。
- 3、显著提高颜料的添加量，增加稳定性。

推荐应用：

水性工业涂料、水性喷墨墨水、木器和家具涂料、农药分散、水性通用色浆等领域。

• 推荐用量

炭黑 10%~15%

有机颜料 7%~12%

无机颜料 3%~6%

*、上述数据为无树脂研磨配方占比用量，最佳用量需通过一系列试验确定。

• 加入方法和加工指导

为了获得最佳性能，应先将助剂加入研磨料中，再加入颜料。先将研磨料的树脂和溶剂组份预混合，然后在不断搅拌下缓缓加入助剂。在助剂未混合均匀前不可加入颜料。

• 包装规格

1*25kg、1*125kg；塑料桶包装，可按照客户要求选定规格。

• 存储&运输

按照非危险品运输，置于阴凉干燥处存放，在 10-35℃ 储存，注意避免阳光直射、冷冻。

• 保质期

自生产之日起密闭环境下，未开封产品有效期为自生产之日 24 个月。

本文提供的信息基于我们目前的知识和经验。这些信息仅描述了我们产品的特性，但不暗示任何法律意义上的特性保证。我们建议在使用前测试我们的产品是否适合您的预期用途。对于本文提及的任何产品以及列出的数据或信息，我们不提供任何明示或暗示的保证，包括适销性或特定用途适用性的保证，也不保证此类产品、数据或信息的使用不会侵犯第三方的知识产权。我们保留根据技术进步或进一步发展进行任何更改的权利。此版本取代所有以前的版本。

广州厚洵化学助剂有限公司

公司座机：020-82020897

紧急联系：+86 135 7011 0115

办公地址：广州市增城区宁西街香山大道 8 号 1 栋 702 房

工厂地址：广东省韶关市翁源县万洋产业园 C04-01 地块-30 栋

企业邮箱：hh@gdhhhx.com

中文网址：www.gzhouhuan.com（水性分散剂.com）

英文网址：www.gdhhhx.com