

## • HH-2230 水性分散剂

对各类有机、无机颜料有非常好的分散能力，对炭黑有极好的降粘作用，对有机颜料和无机颜料都有广泛的分散稳定性。

## • 产品信息

### 化学组成：

含有颜料分散基团的丙烯酸-马来酸酐水性共聚物。

### 典型物化数据：

外观：浅黄色透明液体

溶剂：去离子水

有效含量：50%

胺值：45mgHOK/g

气味：非常轻微

\*、此数据页给出的数据只是典型数值，并非产品的技术指标。

说明：含量因其含有小分子材料，热烘减量法检测时会有有效成分挥发，包含易挥发的小分子胺或其它小分子有效含量的聚合物。所提供的有效含量均为真实配方含量。

## • 应用信息

### 特性和优点：

用其生产的色浆粘度低，优秀的热存放稳定性与树脂兼容性。光泽高，透明度高，研磨效率高等特点。

### 推荐应用：

应用在水性纳米色浆、打印墨水，水性漆、工业漆以及农药研磨等广泛领域。

## • 推荐用量

总配方占比量：2~5%

\*、上述数据为配方占比用量，最佳用量需通过一系列试验确定。

## • 加入方法和加工指导

为了获得最佳性能，应先将助剂加入研磨料中，再加入颜料。先将研磨料的树脂和溶剂组份预混合，然后在不断搅拌下缓缓加入助剂。在助剂未混合均匀前不可加入颜料。

## • 包装规格

1\*25kg、1\*200kg 及 1\*1000kg 装。塑料桶包装，可按照客户要求选定规格。

## • 存储&运输

按照非危险品运输，在 0~35℃ 阴凉通风干燥处存放。

## • 保质期

自生产之日起密闭环境下，未开封产品有效期为 24 个月。

本文提供的信息基于我们目前的知识和经验。这些信息仅描述了我们产品的特性，但不暗示任何法律意义上的特性保证。我们建议在使用前测试我们的产品是否适合您的预期用途。对于本文提及的任何产品以及列出的数据或信息，我们不提供任何明示或暗示的保证，包括适销性或特定用途适用性的保证，也不保证此类产品、数据或信息的使用不会侵犯第三方的知识产权。我们保留根据技术进步或进一步发展进行任何更改的权利。此版本取代所有以前的版本。

### 广州厚洹化学助剂有限公司

公司座机：020-82020897

紧急联系：+86 135 7011 0115

办公地址：广州市增城区宁西街香山大道 8 号 1 栋 702 房

工厂地址：广东省韶关市翁源县万洋产业园 C04-01 地块-30 栋

企业邮箱：hh@gdhhx.com

中文网址：www.gzhouhuan.com（水性分散剂.com）

英文网址：www.gdhhx.com