

• HH-2681F 水性分散剂

是一款适用于无树脂分散的有机、无机粉体湿法研磨的一款水性分散剂。

• 产品信息

化学组成：

含有羧基的大分子量水性丙烯酸共聚物。

典型物化数据：

外观：淡黄色液体

P H 值：7-8

有效含量：40%

溶剂：水

粘度：60 秒(涂 4#杯) (25°C)

离子特性：阴离子型

*、此数据页给出的数据只是典型数值，并非产品的技术指标。

• 应用信息

特性和优点：

用于生产高固低粘液体浆料，优秀的着色力，防沉降效果好，良好的色浆储存稳定性，无 VOC。

推荐应用：

用于水性涂料体系、印刷油墨、胶粘剂、水性工业漆与木器漆、墨水、农药等领域的润湿分散。

• 推荐用量

无机颜料的： 5.0~10.0%

有机颜料、炭黑： 20~50%

*、上述数据为无树脂研磨配方占比用量（颜料量%），最佳用量需通过一系列试验确定。

• 加入方法和加工指导

为了获得最佳性能，应先将助剂加入研磨料中，再加入颜料。先将研磨料的树脂和溶剂组份预混合，然后在不断搅拌下缓缓加入助剂。在助剂未混合均匀前不可加入颜料。

• 包装规格

1*25kg、1*200kg、1*1000kg 塑料桶包装，可按照客户要求选定规格。

• 存储&运输

按照非危险品运输，常温存放，低温状态下（-10度）依然流动性佳。

• 保质期

自生产之日起密闭环境下，未开封产品有效期为 24 个月。

本文提供的信息基于我们目前的知识和经验。这些信息仅描述了我们产品的特性，但不暗示任何法律意义上的特性保证。我们建议在使用前测试我们的产品是否适合您的预期用途。对于本文提及的任何产品以及列出的数据或信息，我们不提供任何明示或暗示的保证，包括适销性或特定用途适用性的保证，也不保证此类产品、数据或信息的使用不会侵犯第三方的知识产权。我们保留根据技术进步或进一步发展进行任何更改的权利。此版本取代所有以前的版本。

广州厚洵化学助剂有限公司

公司座机：020-82020897

紧急联系：+86 135 7011 0115

办公地址：广州市增城区宁西街香山大道 8 号 1 栋 702 房

工厂地址：广东省韶关市翁源县万洋产业园 C04-01 地块-30 栋

企业邮箱：hh@gdhhhx.com

中文网址：www.gzhouhuan.com（水性分散剂.com）

英文网址：www.gdhhhx.com