

• HH2690 水性分散剂

• 产品信息

化学组成:

是一种通过可逆加成-断裂链转移，自由基聚合 (RAFT) 合成的疏水-亲水双亲型丙烯酸嵌段聚合物。

典型物化数据:

外观: 清澈浅色粘稠状透明液体

粘度: 25℃测涂四号杯>350”

P H 值: 8

溶剂: 去离子水、乙醇、DPM

V O C: 不含有

有效含量: 50%

胺 值: 约 20 mg KOH/g

*、此数据页给出的数据只是典型数值，并非产品的技术指标。

• 应用信息

特性和优点:

特别适合有机、无机颜料、粉体的分散，且与众多水性树脂体系、醇醚类溶剂表现出广泛的相容性。研磨时间短，可研磨纳米级别浆料；粘度低、显色性能优、热储存稳定性好。本产品不含 APEO，不含有 VOC。

推荐应用:

分散的浆料适用性广泛，研磨涵盖有机、无机颜料、其它比重大的无机粉体、填充料的分散，是生产有、无树脂体系颜料浓缩色浆、无机物粉体水性浆料的优秀分散剂。

• 推荐用量

无机颜料: 3~5% (配方量)

*、上述数据为经验用量，最佳用量需通过一系列试验确定。

• 加入方法和加工指导

为了获得最佳性能，应先将助剂加入研磨料中，再加入颜料。先将研磨料的树脂和溶剂组份预混合，然后在不断搅拌下缓缓加入助剂。在助剂未混合均匀前不可加入颜料。

• 包装规格

1*25kg、1*125kg、1*1000kg 塑料桶包装，可按照客户要求选定规格。

• 存储&运输

按照非危险品运输，常温存放，低温状态下（-10度）依然流动性佳。

• 保质期

自生产之日起密闭环境下，未开封产品有效期为 24 个月。

本文提供的信息基于我们目前的知识和经验。这些信息仅描述了我们产品的特性，但不暗示任何法律意义上的特性保证。我们建议在使用前测试我们的产品是否适合您的预期用途。对于本文提及的任何产品以及列出的数据或信息，我们不提供任何明示或暗示的保证，包括适销性或特定用途适用性的保证，也不保证此类产品、数据或信息的使用不会侵犯第三方的知识产权。我们保留根据技术进步或进一步发展进行任何更改的权利。此版本取代所有以前的版本。

广州厚洹化学助剂有限公司

公司座机：020-82020897

紧急联系：+86 135 7011 0115

办公地址：广州市增城区宁西街香山大道 8 号 1 栋 702 房

工厂地址：广东省韶关市翁源县万洋产业园 C04-01 地块-30 栋

企业邮箱：hh@gdhhx.com

中文网址：www.gzhouhuan.com（水性分散剂.com）

英文网址：www.gdhhx.com