

## • HH-2810W 水性润湿分散剂

适用于水性配方中的无机粉体分散，低表面张力，可以对无机粉体的湿法分散研磨，可以生产高含量无机色浆，长期稳定性好，适用于无树脂体系分散研磨。

## • 产品信息

化学组成：

是一种阴离子丙烯酸类型水性润湿分散剂。

典型物化数据：

外观	浅黄色透明液体
酸值	20mgKOH/g
有效含量	40%
P H 值	7~8
溶剂	去离子水

\*、此数据页给出的数据只是典型数值，并非产品的技术指标。

## • 应用信息

特性和优点：

- 对无机粉体颜料优秀的分散能力。
- 添加量少，分散能力强。
- 对氧化铁颜料防沉降效果好。
- 可制作高固含量、低流动性的无机粉体色浆。
- 不含 VOC、不含 APEO。

推荐应用：

水性无机粉体物料中的无树脂分散研磨。

## • 推荐用量

按粉体总量的：5%~20%

\*、上述数据为配方占比用量，最佳用量需通过一系列试验确定。

## • 加入方法和加工指导

为了获得最佳性能，应先将助剂加入研磨料中，再加入颜料。先将研磨料的树脂和溶剂组份预混合，然后在不断搅拌下缓缓加入助剂。在助剂未混合均匀前不可加入颜料。

## • 包装规格

1\*25kg、1\*125kg、1\*1000kg 塑料桶包装，可按照客户要求选定规格。

## • 存储&运输

按照非危险品运输，避光、阴凉、通风干燥地方存放。

## • 保质期

自生产之日起密闭环境下，未开封产品有效期为 18 个月。

本文提供的信息基于我们目前的知识和经验。这些信息仅描述了我们产品的特性，但不暗示任何法律意义上的特性保证。我们建议在使用前测试我们的产品是否适合您的预期用途。对于本文提及的任何产品以及列出的数据或信息，我们不提供任何明示或暗示的保证，包括适销性或特定用途适用性的保证，也不保证此类产品、数据或信息的使用不会侵犯第三方的知识产权。我们保留根据技术进步或进一步发展进行任何更改的权利。此版本取代所有以前的版本。

### 广州厚洹化学助剂有限公司

公司座机：020-82020897

紧急联系：+86 135 7011 0115

办公地址：广州市增城区宁西街香山大道 8 号 1 栋 702 房

工厂地址：广东省韶关市翁源县万洋产业园 C04-01 地块-30 栋

企业邮箱：hh@gdhhx.com

中文网址：www.gzhouhuan.com（水性分散剂.com）

英文网址：www.gdhhx.com