

• HH-2840W 水性润湿分散剂

适用于水性配方中的无机粉体分散，低表面张力，可以对无机粉体的湿法分散研磨，可以生产高含量无机色浆，长期稳定性好，适用于有树脂体系、无树脂体系分散研磨。

• 产品信息

化学组成：

HH2840W 是一种阴离子丙烯酸类型的水性润湿分散剂。

典型物化数据：

酸 值	30mgKOH/g
有效含量	50%
外 观	无色或淡色透明液体
P H 值	5~6
溶 剂	去离子水

*、此数据页给出的数据只是典型数值，并非产品的技术指标。

• 应用信息

特性和优点：

- 对无机粉体颜料优秀的分散能力。
- 添加量少，分散能力强。
- 对氧化铁颜料防沉降效果好。
- 可制作高固含量、低流动性的无机粉体色浆。
- 不含 VOC；不含 APEO。

推荐应用：

水性无机粉体物料中的无树脂分散研磨。

• 推荐用量

按粉体总量的：5%~20%

*、上述数据为配方占比用量，最佳用量需通过一系列试验确定。

• 加入方法和加工指导

为了获得最佳性能，应先将助剂加入研磨料中，再加入颜料。先将研磨料的树脂和溶剂组份预混合，然后在不断搅拌下缓缓加入助剂。在助剂未混合均匀前不可加入颜料。

• 包装规格

1*200; 1*1000kg, 可按照客户要求包装。

• 存储&运输

按照非危险品运输, 阴凉通风处存放, 低温上冻后解冻后可继续使用。

• 保质期

未开封产品有效期为自生产之日 12 个月。

本文提供的信息基于我们目前的知识和经验。这些信息仅描述了我们产品的特性, 但不暗示任何法律意义上的特性保证。我们建议在使用前测试我们的产品是否适合您的预期用途。对于本文提及的任何产品以及列出的数据或信息, 我们不提供任何明示或暗示的保证, 包括适销性或特定用途适用性的保证, 也不保证此类产品、数据或信息的使用不会侵犯第三方的知识产权。我们保留根据技术进步或进一步发展进行任何更改的权利。此版本取代所有以前的版本。

广州厚洹化学助剂有限公司

公司座机: 020-82020897

紧急联系: +86 135 7011 0115

办公地址: 广州市增城区宁西街香山大道 8 号 1 栋 702 房

工厂地址: 广东省韶关市翁源县万洋产业园 C04-01 地块-30 栋

企业邮箱: hh@gdhhx.com

中文网址: www.gzhouhuan.com(水性分散剂.Com)

英文网址: www.gdhhx.com