

## • HH-2991 水性润湿分散剂

是一种基于苯乙烯-马来酸酐大分子量共聚物分散剂。非常适合用于生产无树脂颜料，高含量、低粘度色浆，显色性能优异。

## • 产品信息

化学组成：

水性嵌段共聚物。

典型物化数据：

外观：米黄色粘稠状透明液体

有效含量：>50%

P H 值：7

胺 值：25 mg KOH/g

离子型：阴离子

溶 剂：去离子水

VOC&APEO：不含有

\*、此数据页给出的数据只是典型数值，并非产品的技术指标。

## • 应用信息

特性和优点：

特别适用于有机颜料在水性涂料中的分散与许多水性树脂系统具有广泛的兼容性、稳定颜料的分散性能。

推荐应用：

HH2991 水性润湿分散剂在与不同水性树脂和颜料的兼容性方面非常广泛。

用于水性通用色浆、涂料、水性墨水、纳米色浆、农药分散研磨、各种无机粉体的湿法研磨。

## • 推荐用量

有机颜料 30~40%

无机粉体 5~10%

炭 黑 30~50%

\*、上述数据为配方占比用量，最佳用量需通过一系列试验确定。

## • 加入方法和加工指导

在低于 10°C (50° F) 时，因其大分子量，会导致粘度升高。需加热降低使用粘度。

将 HH2991 分散剂与配方中液体混合均匀，然后加入粉体搅拌分散均匀即可研磨。

\*、具体用量请做阶梯测试，确保最佳合适用量。

## • 包装规格

1\*125; 1\*200; 1\*1000kg 塑料桶包装，可按照客户要求选定规格。

## • 存储&运输

按照非危险品运输，避光阴凉处存放，避免冷冻。

## • 保质期

未开封产品有效期为自生产之日 24 个月。

本文提供的信息基于我们目前的知识和经验。这些信息仅描述了我们产品的特性，但不暗示任何法律意义上的特性保证。我们建议在使用前测试我们的产品是否适合您的预期用途。对于本文提及的任何产品以及列出的数据或信息，我们不提供任何明示或暗示的保证，包括适销性或特定用途适用性的保证，也不保证此类产品、数据或信息的使用不会侵犯第三方的知识产权。我们保留根据技术进步或进一步发展进行任何更改的权利。此版本取代所有以前的版本。

### 广州厚洹化学助剂有限公司

公司座机：020-82020897

紧急联系：+86 135 7011 0115

办公地址：广州市增城区宁西街香山大道 8 号 1 栋 702 房

工厂地址：广东省韶关市翁源县万洋产业园 C04-01 地块-30 栋

企业邮箱：hh@gdhhx.com

中文网址：www.gzhouhuan.com（水性分散剂.com）

英文网址：www.gdhhx.com