

• HH-2019 润湿分散剂

具有亲水聚醚链段和多电子疏水成分组成的非离子嵌段聚合物（不含氨基），独特的成分对各种界面有极强的亲和力。强烈吸附颜料和填料表面，良好的颜料润湿与分散性。

• 产品信息

化学组成：

亲水聚醚嵌段聚合物。

典型物化数据：

外观：浅色透明液体

比重：约 1.01 (25℃)

有效含量：50%

溶剂：水、乙醇、PM

粘度：约 1000mpa. s (25℃)

离子特性：非离子

P h 值：2—3

*、此数据页给出的数据只是典型数值，并非产品的技术指标。

• 应用信息

推荐应用：

可分散微纳米硅粉、无机粉体（比如金红石钛白粉）中表现优异，用于水性色浆的研磨。

• 推荐用量

涂料： 3%~5%

无树脂： 8%~12%

有树脂： 3%~5%

*、上述数据为配方占比用量，最佳用量需通过一系列试验确定。

• 加入方法和加工指导

为了获得最佳性能，应先将助剂加入研磨料中，再加入颜料。先将研磨料的树脂和溶剂组份预混合，然后在不断搅拌下缓缓加入助剂。在助剂未混合均匀前不可加入颜料。

• 包装规格

1*25kg; 1*125; 1*1000kg 塑料桶包装, 可按照客户要求选定包装。

• 存储&运输

按照非危险品运输, 阴凉通风处存放, 低温上冻后解冻后可继续使用。

• 保质期

未开封产品有效期为自生产之日 12 个月。

本文提供的信息基于我们目前的知识和经验。这些信息仅描述了我们产品的特性, 但不暗示任何法律意义上的特性保证。我们建议在使用前测试我们的产品是否适合您的预期用途。对于本文提及的任何产品以及列出的数据或信息, 我们不提供任何明示或暗示的保证, 包括适销性或特定用途适用性的保证, 也不保证此类产品、数据或信息的使用不会侵犯第三方的知识产权。我们保留根据技术进步或进一步发展进行任何更改的权利。此版本取代所有以前的版本。

广州厚洹化学助剂有限公司

公司座机: 020-82020897

紧急联系: +86 135 7011 0115

办公地址: 广州市增城区宁西街香山大道 8 号 1 栋 702 房

工厂地址: 广东省韶关市翁源县万洋产业园 C04-01 地块-30 栋

企业邮箱: hh@gdhhhx.com

中文网址: www.gzhouhuan.com (水性分散剂.com)

英文网址: www.gdhhhx.com