

• HH-2376W 水性分散剂

HH2376w 水性分散剂在 HH2176 分散剂的基础上，采用多官能团单体封端处理，其特殊结构，提高漆膜耐水性能，增加成膜后的附着力。有优秀的颜料分散性和存放稳定性。特别是在醇水溶体系（含有醇类溶剂）的水性塑料凹版油墨中有优秀的表现。另外水性环氧体系也适用。

• 产品信息

化学组成：

HH2376w 分散剂是聚氧乙烯与聚氧丙烯共聚物。

典型物化数据：

外观：清澈透明液体

气味：无气味

有效含量：40%

粘度：500~1000 mPas (25℃)

P H 值：5-7

离子型态：非离子

*、此数据页给出的数据只是典型数值，并非产品的技术指标。

• 应用信息

特性和优点：

用于生产水性通用高固含色浆，在含树脂体系中分散研磨有机粉体，它能强烈降低色浆粘度，高光泽，热存放稳定，低泡性，用量少，增加颜料的着色力，研磨时间短。

推荐应用：

- 1、含树脂的墨水色浆研磨。
- 2、含树脂的工业涂料、皮革色浆涂料。
- 3、醇+水溶凹版油墨（柔板、凹版）。
- 4、水性颜料高含量有树脂体系色浆。

• 推荐用量

建议配方中研磨树脂量为：20%~30%，分散剂：2~5%（配方量）

*、上述数据为配方占比用量，最佳用量需通过一系列试验确定。

• 加入方法和加工指导

为了获得最佳性能，应先将助剂加入研磨料中，再加入颜料。先将研磨料的树脂和溶剂组份预混合，然后在不断搅拌下缓缓加入助剂。在助剂未混合均匀前不可加入颜料。

• 包装规格

1*200kg 及 1*1000kg 装。塑料桶包装，可按照客户要求选定规格。

• 存储&运输

按照非危险品运输，不易燃，按照非危险品运输。

• 保质期

自生产之日起密闭环境下，未开封产品有效期为 24 个月。

本文提供的信息基于我们目前的知识和经验。这些信息仅描述了我们产品的特性，但不暗示任何法律意义上的特性保证。我们建议在使用前测试我们的产品是否适合您的预期用途。对于本文提及的任何产品以及列出的数据或信息，我们不提供任何明示或暗示的保证，包括适销性或特定用途适用性的保证，也不保证此类产品、数据或信息的使用不会侵犯第三方的知识产权。我们保留根据技术进步或进一步发展进行任何更改的权利。此版本取代所有以前的版本。

广州厚洹化学助剂有限公司

公司座机：020-82020897

紧急联系：+86 135 7011 0115

办公地址：广州市增城区宁西街香山大道 8 号 1 栋 702 房

工厂地址：广东省韶关市翁源县万洋产业园 C04-01 地块-30 栋

企业邮箱：hh@gdhhhx.com

中文网址：www.gzhouhuan.com（水性分散剂.com）

英文网址：www.gdhhhx.com