

• HH-2766W 润湿分散剂

厚洹化学 HH2766W 分散剂用能够改善有机、无机粉体在有、无树脂体系中，快速分散研磨色浆，长期存放稳定性以及广泛的兼容性。不含有 APEO。

• 产品信息

化学组成：

是一种 100%非离子活性嵌段聚合物。

典型物化数据：

外 观：浅黄色粘稠液体

P H 值：5~7

有效含量：100%

密 度：约 1.02 g/cm³

溶剂及 VOC：无

*、此数据页给出的数据只是典型数值，并非产品的技术指标。

• 应用信息

特性和优点：

改善润湿性能，降低研磨料的研磨时间及粘度，提高体系的光泽和粉体的展色性。

推荐应用：

生产有、无树脂色浆。应用于水性涂料、油漆、墨水、金属或木器漆、汽车涂料、环氧涂料以及碳材料的分散研磨等。

注：本说明书仅供参考之用，不具任何保证性质，请预先试验其适用性。

• 推荐用量

无机颜料 3-5%

有机颜料 6-12%

*、上述数据为经验用量，最佳用量需通过一系列试验确定。

• 加入方法和加工指导

为了获得最佳性能，应先将去离子水加入助剂、研磨料中混合均匀，再加入颜料。先将研磨料的树脂和溶剂组份预混合，然后在不断搅拌下缓缓加入助剂。在助剂未混合均匀前不可加入颜料。

• 包装规格

1*200; 1*1000kg 塑料桶包装, 可按照客户要求选定包装。

• 存储&运输

按照非危险品运输, 建议在 10-35℃ 储存, 注意避免阳光直射。低温存放无流动性。冬天存放使用建议存放温度在 10 度以上。

• 保质期

自生产之日起在适宜储存条件下, 完好包装产品保质期为 24 个月。

本文提供的信息基于我们目前的知识和经验。这些信息仅描述了我们产品的特性, 但不暗示任何法律意义上的特性保证。我们建议在使用前测试我们的产品是否适合您的预期用途。对于本文提及的任何产品以及列出的数据或信息, 我们不提供任何明示或暗示的保证, 包括适销性或特定用途适用性的保证, 也不保证此类产品、数据或信息的使用不会侵犯第三方的知识产权。我们保留根据技术进步或进一步发展进行任何更改的权利。此版本取代所有以前的版本。

广州厚洹化学助剂有限公司

公司座机: 020-82020897

紧急联系: +86 135 7011 0115

办公地址: 广州市增城区宁西街香山大道 8 号 1 栋 702 房

工厂地址: 广东省韶关市翁源县万洋产业园 C04-01 地块-30 栋

企业邮箱: hh@gdhhx.com

中文网址: www.gzhouhuan.com (水性分散剂.com)

英文网址: www.gdhhx.com