

• HH-2012 水性分散剂

• 产品信息

化学组成：

是含有苯环结构弱阴离子共聚物水溶液。

典型物化数据：

外 观：米黄色液体

密 度：1.07 g/ml (20℃)

有效含量：50%

溶 剂：去离子水

酸 值：8mg KOH/g

胺 值：15mg KOH/g

粘 度：涂 4#杯 • 25 度>130 秒

*、此数据页给出的数据只是典型数值，并非产品的技术指标。

• 应用信息

特性和优点：

适用于含树脂研磨以及无树脂颜料浓缩浆。做出来的色浆具有高光泽，保湿性好，研磨中分散效果明显，起泡低，耐高温（研磨中不用冷却水，可达 75 度）。

推荐应用：

用于水性涂料和印刷油墨的润湿分散剂。比如：水性纳米色浆、墨水、工业涂料、木器涂料、农药、皮革涂料以及印刷油墨等领域。其中凹版印刷油墨中醇类中，效果非常好。

• 推荐用量

助剂用量基于粉体的量：

无机颜料：5%-30%

钛 白 粉：4%-10%

有机颜料：25%~40%

炭 黑：30%~60%

*、上述数据为经验用量，最佳用量需通过一系列试验确定。

• 加入方法和加工指导

为了获得最佳性能，应先将助剂加入研磨料中，再加入颜料。先将研磨料的树脂和溶剂组份预混合，然后在不断搅拌下缓缓加入助剂。在助剂未混合均匀前不可加入颜料。

• 包装规格

1*20kg、1*200kg；1*1000kg 塑料桶包装，可按照客户要求选定规格。

• 存储&运输

按照非危险品运输，置于阴凉干燥处存放，避免冷冻。

• 保质期

自生产之日起密闭环境下，未开封产品有效期为自生产之日 24 个月。

本文提供的信息基于我们目前的知识和经验。这些信息仅描述了我们产品的特性，但不暗示任何法律意义上的特性保证。我们建议在使用前测试我们的产品是否适合您的预期用途。对于本文提及的任何产品以及列出的数据或信息，我们不提供任何明示或暗示的保证，包括适销性或特定用途适用性的保证，也不保证此类产品、数据或信息的使用不会侵犯第三方的知识产权。我们保留根据技术进步或进一步发展进行任何更改的权利。此版本取代所有以前的版本。

广州厚洹化学助剂有限公司

公司座机：020-82020897

紧急联系：+86 135 7011 0115

办公地址：广州市增城区宁西街香山大道 8 号 1 栋 702 房

工厂地址：广东省韶关市翁源县万洋产业园 C04-01 地块-30 栋

企业邮箱：hh@gdhhhx.com

中文网址：www.gzhouhuan.com（水性分散剂.com）

英文网址：www.gdhhhx.com