

## • HH-2867 水性润湿分散剂

### • 产品信息

#### 化学组成:

HH2867 分散剂含有羧酸的水性丙烯酸共聚物, 无 VOC。

#### 典型物化数据:

外观: 无色透明液体

有效含量: 40%

溶剂: 去离子水

P H 值: 7-8

粘度: 60 秒(涂 4#杯) >60 秒(25°C)

离子特性: 弱阴离子型

\*、此数据页给出的数据只是典型数值, 并非产品的技术指标。

### • 应用信息

#### 特点优势:

HH2867 水性分散剂用于生产高固低粘液体浆料, 优秀的显色性能, 防沉降效果好, 良好的色浆储存稳定性。

#### 推荐应用:

适用于有无、树脂分散的有机、无机粉体湿法研磨, 用于水性涂料体系、印刷油墨和胶粘剂, 水性工业漆与木器漆、墨水、农药等领域的润湿分散。

### • 推荐用量

含树脂、无树脂研磨 (颜料量%)

- 无机颜料的: 5.0 ~ 10.0%
- 有机颜料\炭黑: 10.0 ~ 50.0%

\*、具体添加量请做阶梯实验。

### • 加入方法和加工指导

按照顺序加入去离子水、分散剂、消泡剂、树脂等分散均匀, 再加入粉体分散均匀研磨。

## • 包装规格

1\*25kg; 1\*200; 1\*1000kg 塑料桶包装, 可依照客户要求制定包装规格。

## • 存储&运输

按照非危险品运输, 阴凉通风处存放, 5~40℃之间温度存放。低温状态下(-10 度)依然流动性佳。

## • 保质期

常温存放, 24 个月, 未开封。

本文提供的信息基于我们目前的知识和经验。这些信息仅描述了我们产品的特性, 但不暗示任何法律意义上的特性保证。我们建议在使用前测试我们的产品是否适合您的预期用途。对于本文提及的任何产品以及列出的数据或信息, 我们不提供任何明示或暗示的保证, 包括适销性或特定用途适用性的保证, 也不保证此类产品、数据或信息的使用不会侵犯第三方的知识产权。我们保留根据技术进步或进一步发展进行任何更改的权利。此版本取代所有以前的版本。

### 广州厚洵化学助剂有限公司

公司座机: 020-82020897

紧急联系: +86 135 7011 0115

办公地址: 广州市增城区宁西街香山大道 8 号 1 栋 702 房

工厂地址: 广东省韶关市翁源县万洋产业园 C04-01 地块-30 栋

企业邮箱: hh@gdhhx.com

中文网址: www.gzhouhuan.com (水性分散剂.com)

英文网址: www.gdhhx.com